



COMPAKTUNA® PRO

Dispersion plastique

 0965
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA® INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM
11
061/CPR/130701 EN 934-2+A1
COMPAKTUNA® PRO Waterdichtingsmiddel in de massa/Adjuvant hydrofuge de masse Water resisting admixture/Dichtungsmittel für Beton EN 934-2+A1: T.9
Chloride gehalte/ Teneur en chlorure/Chloride content/Chlorid Gehalt < 0,1% m/m
Alkali gehalte/ Teneur en alcalins/Alkali content/Alkali Gehalt < 0,5% m/m
Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ Korrosionsverhalten: contains components only from EN 934-1 Annex A.1.



Caractéristiques



Qualités



Précriptions pour cahier des charges (ex)

COMPAKTUNA® PRO, un mélange composite spécifique aux propriétés extraordinaires, est une primeur pour la construction et l'industrie, une longueur d'avance sur le progrès! On peut dire que les principaux atouts de COMPAKTUNA® PRO consistent en une étanchéité exceptionnelle, une très bonne ouvrabilité et une flexibilité remarquable, avec pour résultat un mortier facile à travailler avec une capacité de remplissage élevée.

1. Étanchéité exceptionnelle

COMPAKTUNA® PRO convient parfaitement pour les applications où l'eau crée des problèmes. Pour tous les travaux d'étanchement comme caves, citernes, puits de contrôle, piscines, murs de fondation, terrasses, douches, ... COMPAKTUNA® PRO est le produit idéal. COMPAKTUNA® PRO est aussi la solution pour les cimentages, mortiers, bétons ou travaux de jointoiement qui doivent satisfaire, à un degré d'étanchéité élevé. Avec de fines couches d'enduit/mortier COMPAKTUNA® PRO, on peut déjà obtenir une forte étanchéité à l'eau.

2. Très bonne ouvrabilité

Grâce à sa composition pointue, l'application du mortier COMPAKTUNA® PRO est en général beaucoup plus facile. Le mortier COMPAKTUNA® PRO est souple et léger, ne se ségrège plus et a une grande capacité de remplissage, ce qui facilite les applications verticales. COMPAKTUNA® PRO améliore l'ouvrabilité et a pour conséquence que le facteur eau/ciment est plus favorable.

3. Flexibilité remarquable

Par l'ajout de COMPAKTUNA® PRO à un mortier, la flexibilité remarquable de celui-ci permet dans certains cas à ce mortier de s'adapter à de nouvelles circonstances, qu'il s'agisse de déformations ou de dilatation de matériaux.

Les travaux doivent être exécutés avec une dispersion aqueuse et alcaline d'une composition composite spécifique (COMPAKTUNA® PRO), qui a les spécifications physiques suivantes:

Viscosité : ± 90 mPa.s
Extrait sec : ± 52%
Densité : ± 1,12 g/ml
pH : ± 8

Dans des échantillons de mortier gâchés avec la dispersion il n'y a que quelques mm de pénétration d'eau après 3 mois d'immersion; tandis que le mortier témoin est déjà saturé après une heure et les mortiers examinés avec autres dispersions sont tous saturés après 48 h.

Grâce à l'étanchéité élevée à cause de l'adjonction de cette dispersion, la résistance aux agents chimiques est augmentée.

La dispersion donne au mortier des résistances élevées (compression, flexion, adhérence) dans des conditions sèches et humides. La dispersion donne une flexibilité excellente au mortier avec la composition suivante: 100 g de ciment, 200 g de sable et 100 g de COMPAKTUNA® PRO dans un enduit de 2 mm d'épaisseur.

Les travaux seront effectués selon les rapports de mélange et les prescriptions exactes communiqués par le fabricant.

Application pratique

COMPAKTUNA® PRO pour cimentages

Instructions techniques pour cimentages sans fissures et de qualité supérieure au COMPAKTUNA® PRO-mortier-plastique.

CIMENTAGES EXTERIEURS

Fortement accroché sans fissures, étanche et résistant au gel.

1. Sur maçonnerie


Il faut toujours travailler sur un support sain et propre aussi bien en ce qui concerne les briques que les jointures. L'accrochage est d'importance principale car le décollement du cimentage a comme conséquence sa fissuration. C'est pourquoi on travaille comme suit:

- a) Couche de fond d'une composition suivante : 1 volume de COMPAKTUNA® PRO à mélanger avec 4 volumes d'eau propre, à appliquer au pistolet ou à la brosse, richement et uniformément sur le support. Temps de séchage suivant la température 2-3 heures.
- b) Pont d'adhérence d'une composition suivante: matières sèches: 1 volume de ciment (par ex. CEM II/B-M 32,5) + 1 volume de gros sable du Rhin 1-3 mm. Liquide: 1 volume de COMPAKTUNA® PRO + 2 volumes d'eau propre. Mélanger les matières sèches bien homogènement avec la solution COMPAKTUNA® PRO-eau, jusqu'à ce qu'on obtienne une barbotine épaisse. On applique cette barbotine uniformément par projection ou à la brosse, sur le mur et on la laisse sécher légèrement.
- c) Cimentage. Sur ce pont d'adhérence on place le cimentage de la composition suivante: 50 kg de ciment à mélanger au préalable avec 100 L à 140 L de gros sable du Rhin. A gâcher avec 2,5 L; 3 L ou 3,5 L de COMPAKTUNA® PRO par 50 kg de ciment suivant l'épaisseur de la couche 20-15 ou 10 mm et à mélanger avec la quantité appropriée d'eau jusqu'à un mortier plastique, applicable normalement à la truelle. Sur maçonnerie plane une couche d'environ 10 mm d'épaisseur suffit.
- d) Sur maçonnerie inégale la première couche ou avant couche sera mise uniquement pour dresser la surface du mur. Sur cette avant-couche on place après maximum 24 heures, le pont d'adhérence mentionné sous b et sur celui-ci la couche d'achèvement indiqué sous c) cimentage.
- e) Des couches d'achèvement ne sont pas uniquement des cimentages ordinaires, mais également des couches décoratives, composées de : simili, quartz, silex, etc.
Consommation : voir table p. 12.
- f) Surfaces hydrofobes et autorinçantes peuvent être obtenues par traitement à l'IMPERPLAST®.
- g) Pour badigeonnages colorés de cimentages, nous conseillons le POLYCOLORIT®.

2. Sur béton

Travaillez uniquement sur un support nettoyé bien propre et enlevez éventuellement l'huile de décoffrage ou la rouille. Compositions des couches successives:

- a) Couche de fond : COMPAKTUNA® PRO-eau 1 sur 4. Laisser sécher.



- b) Pont d'adhérence: matières sèches: 1 volume de ciment + 1 volume gros sable du Rhin 1-3 mm. Liquide: 1 volume de COMPAKTUNA® PRO + 2 volumes d'eau propre. Mélanger les deux matières jusqu'à une barbotine épaisse, à appliquer à la brosse.
- c) Mortier de cimentage comme suit: 50 kg de ciment + 100 L gros sable du Rhin, granulométrie suivant l'épaisseur de la couche. A gâcher avec une solution COMPAKTUNA® PRO-eau : 3,5 L de COMPAKTUNA® PRO par 50 kg de ciment + la quantité d'eau nécessaire pour obtenir un mortier plastique, ceci pour un cimentage de 10 mm d'épaisseur environ. En général, sur béton, une seule couche, donc la couche d'achèvement, de 7 à 10 mm d'épaisseur suffit.
- d) Béton décoratif avec des couches minces de 1 à 3 mm d'épaisseur (consultez-nous).

Cette technique de plâtrage contient des possibilités inconnues et surprenantes pour le recouvrement de façades en béton, parties en béton de bâtiments et similaires, avec du simili, quartz, silex, etc. La qualité de ces revêtements décoratifs au COMPAKTUNA® PRO est sans pareil et les avantages économiques importants.

Consultez-nous pour des autres applications.

Faites votre meilleur choix en qualité



= expectionnel



= excellent



= bon



COMPAKTUNA®		COMPAKTUNA® PRO
★★★★	Problèmes d'adhérence	★★
★★★★	Soudure de béton	★★
★★★★	Rendre plus élastique et anti-poussiéreux	★★
★★★★	Enduits à base de plâtre (plafonnage)	★★
★★★★	Mortier d'adhérence pour pierre naturelle, faïence, céramique, verre mosaïque	★★
★★	Problèmes d'étanchéité	★★★★★
★★	Travaux d'étanchement pour caves, citernes, piscines, terrasses, ...	★★★★★
★★	Enduits à base de ciment (cimentages)	★★★★
★★	Travaux de rejointoiement	★★★★
★★	Mortier de réparation pour construction en béton et sols	★★★★
★★★★	Maçonnerie	★★★★

Couleur	Emballage	Température d'application
Blanc	1 L (24 pcs/carton), 5 L, 10 L et 25 L	+ 5°C jusqu'à + 30°C

Etant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279.

Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable.



PTB-COMPACTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Zie onze website www.compaktuna.be
U kan ons raadplegen op ons groen nr. 0800/92279



BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is
EN ISO 9001 gecertificeerd.
Certificaat: BE 04/01432