

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon
Péetrographie : Sable naturel
Elaboration : Tamisé/Criblé

Utilisateur : Shanks Brabant SA
Rue des trois burettes, 65
1435 Mont St Guibert
Tel:010/65 53 12 Fax:010/65 08 57

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

2

PTV 411

Sable Naturel 0/2 (0/0.5*) FF A f16 a (14/12/2015)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Absorption d'eau *
Etendue e	3	15	15	15	10	5	2		3					
V.S.S.+U	15.0	57	98	100	100	100	100	100	15.00	1.45	12.00			
V.S.S.	13.0	55	95	99	100	100	100	100	13.00	1.30	10.00		2.73	1.0
V.S.I.	7.0	25	65	89	89	90	98	100	7.00	0.70			2.53	
V.S.I.-U	5.0	23	62	86	86	88	97	100	5.00	0.55				

Partie informative

Résultats de production

du 05/01/16 au 28/06/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Absorption d'eau *
Maximum	11.0	43	93	99	100	100	100	100	11.00	1.49	15.00	Plus Clair	2.63	0.2
Xf+1.25xEcart-types	10.4	36	88	99	100	100	100	100	10.42	1.21	13.84			
Moyenne Xf	8.3	27	76	98	99	99	100	100	8.27	1.01	9.99	Plus Clair	2.61	0.2
Xf-1.25xEcart-types	6.1	17	64	96	98	99	99	100	6.12	0.82	6.14			
Minimum	3.4	9	46	94	97	98	99	100	3.40	0.71	5.00	Plus Clair	2.59	0.2
Ecart-type	1.72	7.7	9.3	1.0	0.7	0.5	0.2	0.1	1.718	0.160	3.079	0.000	0.033	0.00
Nombre de résultats	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27	6	2	2

