


Technische fiche GDC 219/18									
		Maatschappelijke zetel – Siège social H&H Resources Léon Monnoyerkaai 11 BE-1000 Brussel tel. +32 2 248 22 41 fax +32 2 248 22 61 info@henh.be www.nhm.be				Productie-eenheid – Unité de production H&H Resources Léon Monnoyerkaai 11 BE-1000 Brussel tel. +32 2 248 22 41 fax +32 2 248 22 61 info@henh.be www.nhm.be			
0965 – CPR – GT0530 EG-productspecificatiennr – Spécification du produit CE numéro: 18 Systeem 2+/système 2+									
Specificaties volgens PTV 411:nomenclatuur									
Granulaat/Granulat		EN 12620				EN 13139			
Rijnzand 0/7/ Sable de Rhin 0/7 RZ 0/4 CF A f ₃ a		Gr85				Zand 0/4			
EN 12620: granulaten voor beton - Granulats pour béton; EN 13139: Toeslagmaterialen voor mortel;- Granulats pour mortier									
Korrelverdeling/granulométrie volgens/selon PTV 411- Periode 04/04/2022 – 20/06/2022									
Zeef/Tamis NBN EN 933-1	0,063mm	0,125mm	0,25mm	0,5 mm	1 mm	2mm	4mm	5,6mm	8mm
Min (%)	0	0,0	0	25	58	73	89	95	100
Max (%)	1	4,0	15	54	78	93	99	100	100
Gemiddelde informatieve waarde/Valeur d'information moyenne	0	0,7	8	41	71	85	96	99	100
Oorsprong –Lieu d'extraction: Rivierzand- Sable de Rivière Plaats behandeling - Lieu de traitement : H&H Brussel Opslagplaats - Stock : H&H Brussel									
					CE specificaties		Certificaatnr 22/238/1550		
					BENOR specificaties				
Kenmerken	Norm / doc	Gem/ Moy* ***	EN 12620		EN 13139				
Fijnheidsmodulus-Finesse	EN 12620 (bijlage B)	2,9					CF		
Korrelverdeling – granularité **	hEN		Gr85		0/4				
Veranderlijkheid van de korrelverdeling- Variabilité de la granularité	PTV 411 art. 6.4.3						A		
Gehalte aan fijne deeltjes-Teneur en fines **	EN 933-1		f ₃		Cat 1		f ₃		
Methyleenblauwproef-La valeur au bleu**	EN 933-9		NPD				a		
Chloorionen-Ions Cl ⁻ **	Geleidbaarheidsmeter- Compteur de conductivité		NPD						
Kalkachtige stoffen-Les matières calcaireuses	NBN 589-209								
Reële volumieke massa- Masse volumique réel ρ _{rd} **	EN 1097-6		2,64Mg/m ³				Tol. ± 0,10 Mg/m ³		
Absolute volumieke massa - Masse volumique absolue ρ _a **	EN 1097-6								
Waterabsorptie - Absorption d'eau Wa ₂₄ **	EN 1097-6		0,1%				Tol. ± 0.3%		
Aanwezigheid organisch materiaal – Présence matières organiques **	EN1744-1, 15.1		Negatief				Negatief		
Conventioneel gehalte aan organische stoffen – Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256						≤ 0,5%		
Type toeslagmateriaal – Type de granulat	EN 932-3		Kwartszand – Sable de quartz						
De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geleverd.									
La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.									
Nieuwpoort 07 juni 2013									
Annemie Crabbe , kwaliteitscontroleur/Contrôleur de qualité									
									
laatste versie/ dernière version: 24/06/2022									

** Verklaring van de fabrikant ontleend aan zijn DoP - Déclaration du fabricant reprise de sa DoP

*** Wordt niet gedekt door het Benor-merk – n'est pas couvert par la marque Benor